



# Comercial Viancos & Cía. Ltda.

## BERKBENT 200

Bentonita

### PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

#### PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS Especificaciones<sup>1</sup>

**Humedad (%)** 9 - 14

**Viscosidad (30 kg/m3  
concentración)** Min. 34

**Lectura Fann a 600 rpm - 1  
hora hidratación**

**Filtrado (ml)** Max. 25

**Distribución granulométrica** Max. 5%  
Tamizado seco, rechazo 150  
micras